

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 123  
Редакция: 02/10  
Взамен: 01/10  
Статус: действующий (10-02-2010)

# ДПВ ТФ5

ТУ 2241-006- 47923137-2008

### Описание продукта

Водная дисперсия поливинилацетата анионно-неионного типа, тонкодисперсная, пластифицированная.

### Область применения

- Компонент пропиточной смеси для различных материалов.
- Покрытие для бумаги, картона.

### Свойства

Обладает высокой стабильностью при разбавлении водой, устойчивостью к электролитам и механическому воздействию. При высыхании дает прозрачную, глянцевую, эластичную плёнку.

### Технические характеристики

Показатель концентрации водородных ионов (рН)	4,0-6,0 *	
Вязкость по ВЗ 4, не менее	8	с
Содержание сухого вещества, не менее	45	%
Минимальная температура пленкообразования	+13	°С
Средний размер частиц	0,1-0,3	мкм
Температура стеклования полимера	Около + 20	°С
Морозостойкость	Не морозостойкая	

\* При хранении возможно изменение рН в сторону уменьшения.

### Указания к применению

1. ДПВ ТФ7 сразу готова к применению.
2. Оптимальный температурный режим в рабочем помещении: 20-25°С.
3. Рабочие инструменты очищаются водой.
4. Следует избегать контакта дисперсии с коррозионным железом.
5. Беречь от мороза.

### Эксплуатационная и экологическая безопасность

Пожаро-взрыво безопасна. Нетоксична.

### Хранение

В закрытых емкостях при температуре не ниже + 5 °С в течение 6 месяцев.

### Транспортировка

В полиэтиленовых контейнерах объемом 1м<sup>3</sup>, емкостях объемом 30дм<sup>3</sup>, 50дм<sup>3</sup> или другой герметичной таре, согласованной с Заказчиком при температуре не ниже +1°С.

Данные, указанные в настоящем описании основываются на нашем современном техническом знании и опыте.

Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние на переработку и использование наших материалов, эти данные не освобождают перерабатывающие предприятия от собственных испытаний и опытов.

Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения.

Защитные права и существующие законы должны соблюдаться получателем нашей продукции под собственную ответственность.

## ООО «НОРД-СИНТЕЗ»

195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская, 51  
тел./факс (812) 320-15-71 (многоканальный)  
E-mail: [sales@nord-sintez.ru](mailto:sales@nord-sintez.ru)  
[www.nord-sintez.ru](http://www.nord-sintez.ru)

