

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 116  
Редакция: 02/10  
Взамен: 05/09  
Статус: действующий (10-02-2010)

# ДСВ МТ25М

ТУ 2241-002-47923137-2009

### Описание продукта

Водная дисперсия сополимера винилацетата с дибутилмалеинатом анионно-неионного типа, стабилизированная поверхностноактивным веществом.

### Область применения

- Связующее в производстве морозоустойчивых водо-дисперсионных красок.
- В качестве термоактивируемого клея.

### Свойства

При высыхании дает бесцветную, однородную, гибкую, не липкую, прозрачную, глянцевую пленку. Обладает высокой устойчивостью к электролитам и механическому воздействию. Хорошо совмещается с обычными компонентами и вспомогательными веществами лакокрасочных составов (пигментами, загустителями, наполнителями и т.п.). Покрытия на основе ДСВ МТ25М обладают бензомаслостойкостью и стойкостью к УФ облучению.

### Технические характеристики

Показатель концентрации водородных ионов (рН)	4,0-6,0 *	
Вязкость по Брукфилду, мПа·с	30-150 **	мПа·с (Brookfield, 23°C)
Содержание сухого вещества, не менее	45	%
Минимальная температура пленкообразования	+ 6	°С
Средний размер частиц	0,15-0,50	мкм
Температура стеклования полимера	Около + 12	°С
Морозостойкость		Не морозостойкая

\* При хранении возможно изменение рН в сторону уменьшения.

\*\* Необходимая вязкость по желанию клиента оговаривается при заказе.

### Указания к применению

1. ДСВ МТ25М сразу готова к применению.
2. Оптимальный температурный режим в рабочем помещении: 18-20°C, не работать при температуре ниже 15°C.
3. Рабочие инструменты очищаются водой.
4. Следует избегать контакта дисперсии с коррозионным железом.
5. Беречь от мороза.

### Эксплуатационная и экологическая безопасность

Пожаро-взрыво безопасна. Нетоксична.

### Хранение

В закрытых емкостях при температуре не ниже + 5 °С в течение 6 месяцев.

### Транспортировка

В полиэтиленовых контейнерах объемом 1м<sup>3</sup>, емкостях объемом 30дм<sup>3</sup>, 50дм<sup>3</sup> или другой герметичной таре, согласованной с Заказчиком при температуре не ниже +1°C.

Данные, указанные в настоящем описании основываются на нашем современном техническом знании и опыте.

Из-за избытка факторов, которые могут оказывать влияние на переработку и использование наших материалов, эти данные не освобождают перерабатывающие предприятия от собственных испытаний и опытов.

Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения.

Защитные права и существующие законы должны соблюдаться получателем нашей продукции под собственную ответственность.

## ООО «НОРД-СИНТЕЗ»

195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская, 51  
тел./факс (812) 320-15-71 (многоканальный)  
E-mail: [sales@nord-sintez.ru](mailto:sales@nord-sintez.ru)  
[www.nord-sintez.ru](http://www.nord-sintez.ru)

