

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 20
Редакция: 02/10
Взамен: 05/09
Статус: действующий (05-02-2010)

ПВАД Д45

ТУ 2241- 008- 47923137- 2009

Описание продукта

Водная дисперсия поливинилацетата, стабилизированная поливиниловым спиртом, непластифицированная. По желанию клиента, в случае необходимости, возможно введение пластификатора в количестве 3%.

Область применения

- Клей для бумаги и картона.
- Основа для клеевых композиций.
- Компонент подкрамаливающих, пропиточных составов.
- Связующее при получении гипсовых и цементных композиций, модификатор бетона.

Свойства

При высыхании дает однородную, хрупкую, не липкую, мутную пленку. Хорошо совмещается с различными наполнителями*. Покрытия на основе дисперсии обладают высокой маслостойкостью и устойчивостью к УФ – излучению

Технические характеристики

Показатель концентрации водородных ионов (рН)	4,5-6,0 **	
Вязкость по Брукфилду, мПа.с	3000 – 9000 ***	мПа*с (Brookfield, 23°C)
Содержание сухого вещества, не менее	45	%
Минимальная температура пленкообразования	+17	°C
Средний размер частиц	1-3	мкм
Температура стеклования полимера	Около + 29	°C
Морозостойкость	Не морозостойкая	

* В каждом отдельном случае необходимо проверять смеси на совместимость и сохранность их свойств с течением времени.

** При хранении возможно изменение рН в сторону уменьшения.

*** Необходимая вязкость по желанию клиента оговаривается при заказе.

Указания к применению

1. Дисперсия Д45 сразу готова к применению.
2. Оптимальный температурный режим в рабочем помещении: 18-20°C, не работать при температуре ниже 17°C.
3. При использовании в качестве клея Д45 наносится обычными приспособлениями: вальцы, ракель, кисть. Клей должен равномерно смачивать поверхность. Расход клея – 90-120г/м².
Открытое время – 10-15мин.
4. Рабочие инструменты очищаются водой.
5. Следует избегать контакта дисперсии с коррозионным железом.
6. Беречь от мороза.

Эксплуатационная и экологическая безопасность

Пожаро-взрыво безопасна. Нетоксична.

Хранение

В закрытых емкостях при температуре не ниже + 5°C в течение 6 месяцев.

Транспортировка

В полиэтиленовых контейнерах объемом 1м³, емкостях объемом 30дм³, 50дм³ или другой герметичной таре, согласованной с Заказчиком при температуре не ниже +1°C.

Данные, указанные в настоящем описании основываются на нашем современном техническом знании и опыте. Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние на переработку и использование наших материалов, эти данные не освобождают перерабатывающие предприятия от собственных испытаний и опытов. Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения. Защитные права и существующие законы должны соблюдаться получателем нашей продукции под собственную ответственность.

ООО «НОРД-СИНТЕЗ»

195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская, 51
тел./факс (812) 320-15-71 (многоканальный)
E-mail: sales@nord-sintez.ru
www.nord-sintez.ru

