

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 151
Редакция: 06/10
Взамен: 10/09
Статус: действующий (30-06-2010)

Лентекс АЗЛ

ТУ 2241-004-47923137-2009

Описание продукта

Водная дисперсия карбоксилированного сополимера стирола и эфира акриловой кислоты

Область применения

- Грунтовки для пористых оснований, таких как гипс, штукатурка, бетон, дерево.

Свойства

Благодаря малому размеру частиц, дисперсия обладает высокой проникающей способностью, укрепляет поверхность. Проникающая способность повышается со снижением сухого остатка. Хорошо совмещается с обычными компонентами и вспомогательными веществами лакокрасочных составов (пигментами, загустителями, наполнителями, смолами), с другими дисперсиями Лентекс серий А и М*. МТП может быть снижена за счет применения коалесцентоов. При высыхании дает эластичную прозрачную бесцветную с небольшим отливом пленку.

Технические характеристики

Показатель концентрации водородных ионов (рН)	7,5-8,5 **	
Вязкость по вискозиметру ВЗ-4	13 - 25	сек
Содержание сухого вещества	43±1	%
Минимальная температура пленкообразования	+8 ± 1	°С
Температура стеклования полимера	+7	°С
Средний размер частиц	0,05 - 0,08	мкм
Устойчивость к электролитам	НЕ устойчив к введению 10%-го раствора CaCl ₂	
Устойчивость к механическому воздействию	ограниченная	
Морозостойкость	Не морозостойкий	

* В каждом отдельном случае, необходимо проверять смеси на совместимость и сохранность их свойств с течением времени.

** При хранении возможно изменение рН в сторону уменьшения.

Указания к применению

- При использовании Лентекс АЗЛ в качестве грунтовки, оптимальным является разбавление водой в соотношении 1:2.
- Оптимальный температурный режим в рабочем помещении: 18-20°С.
- Рабочие инструменты очищаются водой.
- Следует избегать контакта с коррозионным железом.
- ИЗБЕГАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ!!!

Эксплуатационная и экологическая безопасность

Пожаро-взрыво безопасен. Нетоксичен.

Хранение

В закрытых емкостях при температуре от + 5 до + 30 °С в течение 6 месяцев.

Транспортировка

В полиэтиленовых контейнерах объемом 1м³, емкостях объемом 30дм³, 50дм³ или другой герметичной таре, согласованной с Заказчиком.

Данные, указанные в настоящем описании основываются на нашем современном техническом знании и опыте.

Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние на переработку и использование наших материалов, эти данные не освобождают перерабатывающие предприятия от собственных испытаний и опытов.

Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения.

Защитные права и существующие законы должны соблюдаться получателем нашей продукции под собственную ответственность.

ООО «НОРД-СИНТЕЗ»

195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская, 51
тел./факс (812) 320-15-71 (многоканальный)
E-mail: sales@nord-sintez.ru
www.nord-sintez.ru

