

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 87

Редакция: 06/10

Взамен: 11/09

Статус: действующий (30-06-2010)

Лентекс А8

ТУ 2241-001-47923137-2009

Описание продукта

Водная дисперсия карбоксилированного сополимера стирола и эфира акриловой кислоты

Область применения

- В качестве пропитки фильтровальных материалов для придания жёсткости (автомобильные фильтры).
- Основа лаковых покрытий.
- В качестве связующего-пленкообразователя для лакокрасочных материалов специального назначения, где требуется повышенная твёрдость плёнки.

Свойства

Хорошо совмещается с обычными компонентами и вспомогательными веществами лакокрасочных составов (пигментами, загустителями, наполнителями, смолами)*, с другими дисперсиями Лентекс серий А и М. МТП может быть снижена за счет применения коалесцентов. При высыхании дает прозрачную жесткую плёнку.

Технические характеристики

Показатель концентрации водородных ионов (рН)	7,0-9,5 **	
Вязкость по вискозиметру ВЗ-4	13 - 25	сек
Содержание сухого вещества, не менее	47	%
Минимальная температура пленкообразования	+38 ± 2	°С
Температура стеклования полимера	+29	°С
Средний размер частиц	0,1 - 0,15	мкм
Устойчивость к электролитам	Высокая, Устойчив к введению 10%-го раствора CaCl ₂	
Устойчивость к механическому воздействию	высокая	
Морозостойкость	Не морозостойкий	

* В каждом отдельном случае, необходимо проверять смеси на совместимость и сохранность их свойств с течением времени.

** При хранении возможно изменение рН в сторону уменьшения.

Указания к применению

- Лентекс А8 сразу готов к применению.
- Оптимальный температурный режим в рабочем помещении 18-20⁰С.
- Рабочие инструменты очищаются водой.
- Следует избегать контакта с коррозионным железом.
- ИЗБЕГАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ!!!

Эксплуатационная и экологическая безопасность

Пожаро-взрыво безопасен. Нетоксичен.

Хранение

В закрытых емкостях при температуре от + 5 до + 30 °С в течение 6 месяцев.

Транспортировка

В полиэтиленовых контейнерах объемом 1м³, емкостях объемом 30дм³, 50дм³ или другой герметичной таре, согласованной с Заказчиком.

Данные, указанные в настоящем описании основываются на нашем современном техническом знании и опыте. Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние на переработку и использование наших материалов, эти данные не освобождают перерабатывающие предприятия от собственных испытаний и опытов.

Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения.

Защитные права и существующие законы должны соблюдаться получателем нашей продукции под собственную ответственность.

ООО «НОРД-СИНТЕЗ»

195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская, 51

тел./факс (812) 320-15-71 (многоканальный)

E-mail: sales@nord-sintez.ru

www.nord-sintez.ru

